


## WOLF PhoneStar ST TRI

Třívlnná zvukově izolační deska primárně určená pro odhlučnění.

Desky Wolf jsou vyráběny z materiálů, které nezatěžují životní prostředí. Konstrukce desky je navržena z vlnitého kartonu, vyplněného křemičitým pískem.

### Oblast použití:

Pro odhlučnění stěn, stropů, podhledů a podlah i šikmin. Vhodné pro mezibytové stěny, dále do jakýchkoliv obytných místností. Využití i pro školy, školky, do kanceláří, hotelů, restauračních a ubytovacích zařízení, pro jakékoliv odhlučnění uvnitř objektu i pro eliminaci hluku přicházejícího do budovy z venkovního prostředí.



Parametr	Hodnota		Jednotka	Norma
Délka x šířka	1200 x 800	1250 x 625	mm	
Tloušťka	12,5	12,5	mm	
Plocha desky	0,96	0,78	m <sup>2</sup>	
Plošná hmotnost	17,50		kg.m <sup>-2</sup>	
Útlum kročejového hluku $\Delta L_w$ až	20		dB	ČSN EN ISO 717-2
Vzduchová neprůzvučnost $R_w$	36		dB	ČSN EN ISO 717-1
Třída reakce na oheň	E			ČSN 4102
Plošné zatížení	5		kN.m <sup>-2</sup>	ČSN 1055, 2002
Bodové zatížení	4		kN	ČSN 1055, 2002
Ekvivalentní difúzní tloušťka $s_d$	0,2		m	ČSN EN ISO 12572:2001
Měrná tepelná kapacita c	1050		J.kg <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda$	0,17		W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	ČSN 4108-3:2001-07

### Skladování:

Akustické desky WOLF PhoneStar je nutné skladovat pouze ve vnitřním prostoru, v poloze naležato, v suchu a temperovaném prostředí cca nad 15°C. Před vlastní aplikací se musí akustické desky WOLF PhoneStar aklimatizovat v místě instalace minimálně po dobu 24 hodin. Zabráníme tak nechtěným dilatačním změnám nebo případným spárám po aplikaci. Chraňte hrany akustických desek WOLF PhoneStar před poškozením!

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo uvedené údaje měnit. Za tiskové chyby nenese firma CIUR a.s. žádnou odpovědnost.